



Typ	Markierungsprodukt	Applikation	Gramaturen	Bemerkungen
provisorische Baustellenmarkierung				
Typ I	1-K-Strassenmarkierfarbe wasserverdünnbar 1-K-Strassenmarkierfarbe lösemittelarm 2-K-Kaltspritzplastik	gespritzt	Nassschichtdicke: 300 μm = 0.300 mm Farbmenge: 300 x 1.7 = 0.510 kg/m ² Reflexperlengrösse: 0.125 - 0.600 mm, Reflexperlenmenge: 0.200 - 0.300 kg/m ²	Gemisch von Griffigkeitsmittel (z.B. Cristobalit, Korund) und Reflexkörpern zur Gewährleistung der Griffigkeit SRT verwenden.
Neumarkierung				
Typ II	2-K-Kaltplastik	Struktur im Unterhalt	Strukturhöhe: 2-3 mm 2-K-Kaltplastikmenge: mind. 1.5 kg/m ² Reflexperlengrösse: 0.125 - 0.600 mm Reflexperlenmenge: 0.200 - 0.300 kg/m ²	entspricht Schichtdicke bei Flachaufzug von 0.9 mm
	2-K-Kaltplastik	Struktur für Neubeläge	Strukturhöhe: 3-5 mm 2-K-Kaltplastikmenge: mind. 2.5 kg/m ² Reflexperlengrösse: 0.125 - 0.600 mm Reflexperlenmenge: 0.300 - 0.500 kg/m ²	entspricht Schichtdicke bei Flachaufzug von 1.3 mm
	2-K-Kaltplastik	Flachaufzug vollflächig oder Flachaufzug vollflächig mit strukt. Oberfläche (Rollplastik)	Schichtdicke: 2000 μm = 2.0 mm 2-K-Kaltplastikmenge: 2.0 x 1.9 = mind. 3.8 kg/m ² Reflexperlengrösse: 0.125 - 0.600 mm Reflexperlenmenge: 0.200 - 0.300 kg/m ²	Diese Markierung ist als Typ-I-Markierung zu betrachten und zu bewerten, ausser bei Applikation als Rollplastik oder bei Einsatz von Reflexperlen der Grösse von 0.400 - 1.200 mm. Gemisch von Griffigkeitsmittel (z.B. Cristobalit, Korund) und Reflexkörpern zur Gewährleistung der Griffigkeit SRT verwenden. (ausgenommen Rollplastik)
	2-K-Kaltspritzplastik	gespritzt	Nassschichtdicke: 550 - 730 μm = 0.550 - 0.600 mm 2-K-Kaltspritzplastikmenge: 0.900 - 1.000 kg/m ² Reflexperlengrösse: 0.400 - 1.200 mm Reflexperlenmenge: 0.450 kg/m ²	Gemisch von Griffigkeitsmittel (z.B. Cristobalit, Korund) und Reflexkörpern zur Gewährleistung der Griffigkeit SRT verwenden.

Allfällige Mengemessungen können durch die Bauleitung vor Ort durchgeführt oder angeordnet werden. Der Unternehmer ist verpflichtet, der Bauleitung die Gelegenheit für eine Prüfung einzuräumen.